

## สีอีพ็อกซี รองพื้น ทับหน้า ป้องกันสนิม ใช้ได้บนทุกพื้นผิว

<b>คุณลักษณะ</b>	สีอีพ็อกซี ทนการกระแทก สามารถใช้งานบนทุกพื้นผิว (Surface torelant) เป็นสีผสม 2 ส่วน พาร์เทอ และมี สามารถทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี โดยการทาเพียง 1 ครั้ง เหมาะกับการใช้งานเหนือแนวน้ำ			
<b>การใช้งาน</b>	เป็นสีรองพื้น และสีทับหน้า ใช้เพียง หนึ่ง หรือสองชั้น ตามต้องการ เหมาะสำหรับงานเหล็กทุกประเภท ทั้ง งานสร้างใหม่ และสำหรับใช้กับงานซ่อมบำรุง โครงสร้างทั่วไป รวมถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก, เรือ, รถไฟ, รถบรรทุก, บั้มและวาล์วต่างๆ, เครื่องลำเลียงวัตถุดิบ และอื่นๆ			
	ให้การยึดเกาะที่ดีทั้งผิวเหล็ก อลูมิเนียม กัลวาไนซ์ และ สแตนเลส รวมถึงพื้นผิวที่ไม่สามารถเตรียมการได้ดี ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการทำงาน เพราะใช้สีประเภทเดียว สามารถทนการกระแทก ป้องกันสนิม และให้ เจดได้ 4 สี่			
<b>ลักษณะทางกายภาพ</b>	เจดสี ความเงา ปริมาณเนื้อสี ความหนาของชั้นสี พื้นที่ปกคลุมต่อชั้น อุณหภูมิการใช้งาน	เทาอ่อน, เทาเข้ม, เขียว, แดง กึ่งเงา 74%±2% (ISO 3233:1998) 150 ไมครอน 4.93 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนา 150 ไมครอน ต่อเนื่อง 100°C สูงสุดไม่เกิน 120°C		
<b>ข้อแนะนำในการใช้งาน เครื่องมือ</b>	Airless Spray:	ขนาดหัวพ่น 0.53-0.84 มม. (21-33thou) แรงดันไม่น้อยกว่า 176-246 กก./ซม <sup>2</sup> . (2500-3500 ปอนด์/ตารางนิ้ว) แปรงและลูกกลิ้ง: ใช้สำหรับงานพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ความหนา 75-80 ไมครอน จำนวน 2 เที้ยว		
	อัตราส่วนผสม อายุการใช้งานหลังผสม ทินเนอร์ ทินเนอร์ทำความสะอาด	4 : 1 โดยปริมาตร ระหว่าง ส่วนผสมA : ส่วนผสมB 30นาที ที่อุณหภูมิ 25°C. GTA220 ไมครผสมมากเกินความจำเป็น GTA220		
<b>ระยะเวลาในการแห้งตัว</b>	อุณหภูมิพื้นผิว	แห้งสัมผัส	แห้งใช้งาน	ระยะเวลาก่อนการทาสีชั้นต่อไป
	25°C	4 ชม.	9 ชม.	ไม่น้อยกว่า 6 ชม.
	35°C	3 ชม.	5 ชม.	ไม่น้อยกว่า 4 ชม.
<b>การเตรียมพื้นผิว</b>	พื้นผิวที่จะทำงานสีต้องแห้ง สะอาด ควรขัดคราบน้ำมันและจารบีโดยใช้ทินเนอร์ ให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP1. พื้นทรายพื้นผิวที่จะทำการทาสีให้ได้ตามมาตรฐาน Sa2 ½ (ISO8501-1:1988) หรือ SSPC-SP10. ให้ทำการพ่นสีโดยทันที หรือภายใน 4 ชม. สำหรับพื้นผิวของ Stainless Steel, Aluminium และ Galvanized Steel ให้ขัดเตรียมผิวให้หยาบเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะ			
<b>ระบบสีที่แนะนำ</b>	เป็นระบบที่ได้ตามมาตรฐาน ISO12944 Interbond 201 ที่ความหนา 125 - 150 ไมครอน Intergard 740 ที่ความหนา 50-75 ไมครอน Intersheen 579 ที่ความหนา 40 - 50 ไมครอน Interthane 990 ที่ความหนา 50-75 ไมครอน			
<b>ขนาดบรรจุ</b>	20 ลิตร:	ส่วนผสม A จำนวน 16 ลิตร	ส่วนผสม B จำนวน 4 ลิตร	
	5 ลิตร:	ส่วนผสม A จำนวน 4 ลิตร	ส่วนผสม B จำนวน 1 ลิตร	
<b>การจัดเก็บ</b>	ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 25°C. นับจากรับผลิต หากเกินกำหนด ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเพื่อทำการตรวจสอบ ควรจัดเก็บในบริเวณที่ไม่มีควมชื้น มีอากาศถ่ายเท สะดวก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และถูกแสงแดดโดยตรง.			
<b>การสงวนสิทธิ์</b>	เอกสารข้อมูลทางวิชาการนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการขายของบริษัท อัครโซ โนเบล ฟันท์ จำกัด. บริษัทฯ มีความพยายามที่จะให้ข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง. บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบหรือควบคุมสภาพแวดล้อมในการนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ และการนำไปใช้ อย่างไม่ถูกวิธี. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.			