

สีกันเปรียง ลดการเสียดทาน ละลายเป็นเส้นตรง

คุณลักษณะ	สีกันเปรียง ที่ออกแบบสำหรับเรือชายฝั่ง เรือน้ำลึก และลดการเสียดทานที่ห้องเรือ			
การใช้งาน	เป็นสีกันเปรียง ใช้เพียง หนึ่ง หรือสองชั้น ตามต้องการ เหมาะสำหรับงานเรือไม้ และเรือเหล็กทุกประเภท			
ลักษณะทางกายภาพ	เจดสี	แดง		
	ความเงา	-		
	ปริมาณเนื้อสี	60%±2% (ISO 3233:1998)		
	ความหนาของชั้นสี	75 -150 ไมครอน		
	พื้นที่ปกคลุมต่อชั้น	8 - 4 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนา 75 - 150 ไมครอน		
	อุณหภูมิการใช้งาน	ปกติ		
ข้อแนะนำในการใช้งาน เครื่องมือ	Airless Spray: ขนาดหัวพ่น 0.54-0.8 มม. (21-31thou) แรงดันไม่น้อยกว่า 190 กก./ชม ² . (2700 ปอนด์/ตารางนิ้ว) แปรงและลูกกลิ้ง: ใช้สำหรับงานพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ความหนา 75-100 ไมครอน จำนวน 1-2 เที่ยว			
	อัตราส่วนผสม			
	อายุการใช้งานหลังผสม			
	ทินเนอร์	GTA007	ไม่ควรผสมมากเกินไปจนความจำเป็น	
	ทินเนอร์ทำความสะอาด	GTA007		
ระยะเวลาในการแห้งตัว	อุณหภูมิพื้นผิว	แห้งสัมผัส	แห้งใช้งาน	ระยะเวลาก่อนการทาสีชั้นต่อไป
	25°C	2.5 ชม.	8 ชม.	ไม่น้อยกว่า 4 ชม.
	35°C	2 ชม.	7 ชม.	ไม่น้อยกว่า 4 ชม.
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวที่จะทำงานสีต้องแห้ง สะอาด ควรขัดคราบน้ำมันและจารบีโดยใช้น้ำมันหรือน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP1. พื้นทรายพื้นผิวที่จะทำการทาสีให้ได้ตามมาตรฐาน Sa2 ½ (ISO8501-1:1988) หรือ SSPC-SP10. ให้ทำการพ่นสีโดยทันที หรือภายใน 4 ชม. สำหรับพื้นผิวของไม้ ให้ขัดเตรียมผิวให้หยาบเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะ			
ระบบสีที่แนะนำ	พ่นทับบนระบบที่ได้ตามมาตรฐาน Intertuf 203 ที่ความหนา 75 ไมครอน Intertuf 262 ที่ความหนา 150 ไมครอน Intergard 263 ที่ความหนา 100 ไมครอน			
ขนาดบรรจุ	5, 20 ลิตร			
การจัดเก็บ	ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 25°C. นับจากวันผลิต หากเกินกำหนด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเพื่อทำการตรวจสอบ ควรจัดเก็บในบริเวณที่ไม่มี ความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และถูกแสงแดดโดยตรง.			
การสงวนสิทธิ์	เอกสารข้อมูลทางวิชาการนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการขายของบริษัท อีคโชนิเบล เพันธ์ จำกัด. บริษัทฯ มีความพยายามที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปอย่างถูกต้อง. บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับประกันหรือความคุ้มครองสภาพแวดล้อมในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ และการนำไปใช้ อย่างไรก็ตาม. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.			